

V.A. N° 1257/S del 22-10-2002

Intestatario ..... **GOMI S.N.C.**  
Natura dei Campioni ..... Pannelle in cotto

**PROVA DI GELIVITA'**  
**(R.D. 16-11-39)**

La prova viene eseguita su n° 3 campioni.  
I campioni vengono immersi in acqua a + 35° C per 3 ore, indi posti in frigorifero a - 10° C per un tempo sufficiente al completo congelamento.  
Tale trattamento viene ripetuto 20 volte.  
Al termine della prova i campioni non presentano incrinature nè distacco di particelle.  
Il materiale viene considerato **NON GELIVO**

Lo Sperimentatore

( P. E. Francesco Gnata )

Partita IVA: 00523580520

Il Direttore del Laboratorio

( Dott. Ing. Arch. Bernardino Chiantini )